

Pieniin korjauksiin alle 25 °C lämpötiloissa soveltuva Dynacoat Extra Speed on kuivumisaikaa lyhentävä kiihdytinohe, joka myös parantaa lakkojen Clear 3000 Fast AS ja Clear 9000 läpikovettumista.

**SEKOITUSSUHDE****Clear 3000 Fast AS**

2 osaa Dynacoat Clear 3000 Fast AS  
1 osa Flexi Hardener  
10-20% Extra Speed

**Clear 9000**

2 osaa Dynacoat Clear 9000  
1 osa 420 Hardener  
10% Extra Speed

**MITTATIKKU**

Dynacoat-mittatikku D1

**RUISKU**

Materiaalisuutin: 1.2-1.3 mm  
Ruiskutusaine: 2.0-2.2 bar ruiskun "kahvassa"\*

\* Tarkista ruiskunvalmistajan ohjeistus

**RUISKUTUS / HAIHDUTUS / KUIVUMINEN**

Lisätietoja A-komponenttien teknisistä tuoteselosteista:



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dynacoat Clear 3000 Fast AS | D1.05.23 |
| Dynacoat Clear 9000         | D1.05.16 |



**Älä käytä Extra Speediä yli 25 °C lämpötiloissa!**

**SÄILYVYYS**

Ilmoitetut säilyvyysajat taataan kun tuotteet säilytetään avaamattomina 20°C lämpötilassa.

Korkeat lämpötilat ja merkittävät lämpötilanvaihtelut lyhentävät säilyvyysaikoja.

Tuotteet toimivat optimaalisesti varastoimalla ne avaamattomina, suositellussa käyttölämpötilassa.

**HYLLYIKÄ (20°C)** 2 vuotta

**Akzo Nobel Car Refinishes AB**  
**Rälssitie 7C, PL 138, 01531 Vantaa**  
**+358 50 532 5798**

**VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI**

**TÄRKEÄ ILMOITUS** Tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetkiseen tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa maalattavan osan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehdot koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen. Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat AkzoNobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

**Pääkonttori**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)